



ANTICO

**PEINTURE AUX RÉSINES ALKYDES URÉTHANE
pour SUPPORTS MÉTALLIQUES
FONCTION ANTI-CORROSION
DISPONIBLE EN MAT, BRILLANT OU SATIN
A USAGE PROFESSIONNEL**

NATURE	ALKYDE + ALKYDE URETHANE +ALKYDE MODIFIÉE		
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1	Classe 4a	
ÉTAT PHYSIQUE	MONOCOMPOSANT VISQUEUX		
POINT D'ÉCLAIR	46 °C Afnor coupe fermée. Supérieur à 21 °C et inférieur à 55 °C – CLASSE A2		
VISCOSITÉ BROOKFIELD	1800 cps - mobile 4 - vitesse 50 tr/min		
EXTRAIT SEC EN POIDS	60 %		
POUVOIR COUVRANT PAR COUCHE	1 Kg pour 5 à 7 m ² par couche		
DILUANT	Diluant spécial SPECISOLV		
TEMPÉRATURES d'APPLICATION	De + 10 à + 25 °C		
CONDITIONS CLIMATIQUES	Éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds (+ 30 °C). Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque H.R. dépasse 85 %, en plein soleil ou par moins de 5 °C.		
TEMPS DE SÉCHAGE	Hors poussière : 2 heures	Recouvrable : 12 heures	Dur : 48 heures
ASPECT DU FILM	B R I L L A N T, MAT ou SATIN		
CONDITIONNEMENTS	5 et 25 Kg		
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage fermé et d'origine		

UTILISATIONS :

ANTICO est un revêtement anti-corrosion très facile d'application et qui offre un aspect tendu et une finition extraordinaire.

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Enlever les parties non adhérentes, dégraisser parfaitement les surfaces, rincer soigneusement, et pour des surfaces fortement oxydées, si nécessaire, effectuer un phospho-dégraissage acide afin de favoriser la tenue de la peinture.
Laisser sécher avant mise en œuvre de la peinture.

MATÉRIEL :

Brosse, rouleau, pinceau

APPLICATION :

Couche d'imprégnation : apporter 5 à 10 % du diluant spécial SPECISOLV.
Couche de finition : apporter de 0 à 3 % du diluant spécial SPECISOLV.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyage du matériel immédiatement après application avec le diluant nettoyant SPECISLOV.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Observer les recommandations inhérentes aux peintures refermant des solvants de classe de point d'éclair supérieur à 21 °C et inférieur à 55 °C. Ne pas fumer, aérer les locaux pendant application. Bien refermer l'emballage après utilisation. Contient du BUTANONE-OXIME. Peut déclencher une réaction allergique. R 10 inflammable.