



SILIPRIM

SATURATEUR DE FONDS ET D'ÉTANCHEITÉ AVANT REVÊTEMENT CARRELAGE OU ENDUIT



COMPOSITION :

Préparation en phase aqueuse à base de dispersion de résine et de silices à fort pouvoir saturant des fonds et constituant un support d'accrochage renforçant l'adhésion des carrelages sur des sols.

ÉTAT PHYSIQUE	MONOCOMPOSANT ÉPAIS
MASSE VOLUMIQUE à 20 °C	1 3 8 0 g/l +/- 20 g/l
VISCOSITÉ BROOKFIELD	19000 cps - mobile 7 - vitesse 100 tr/min
EXTRAIT SEC EN POIDS	54 %
POUVOIR COUVRANT	1 Kg pour 2 à 5 m ² / couche selon nature et porosité des supports
NETTOYAGE DU MATERIEL	EAU
TEMPÉRATURES d'APPLICATION	De + 5 à + 30 °C
CONDITIONS CLIMATIQUES	Éviter tous supports gelés ou trop chauds (+ 30 °C). Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque l'eau ruisselle au travers des murs, en plein soleil ou par une température inférieure à 5 °C.
TEMPS DE SÉCHAGE	De l'ordre de 20 à 30 mn entre les deux couches puis 30 mn avant de carrelage ou enduire
ASPECT DU FILM	SATINÉ - BLEUTÉ
CONDITIONNEMENTS	5 et 30 Kg
DURÉE DE CONSERVATION	1 an en emballage fermé et d'origine
MATÉRIELS d'APPLICATION	Rouleau, brosse carrée

Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 905- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905

PROPRIETES :

SILIPRIM est un saturateur de fonds souple pour améliorer l'étanchéité de surfaces ou de supports poreux avant la pose d'un revêtement de sol, carrelage, dallage ou enduit. SILIPRIM favorise l'adhérence des colles et apporte une réelle solution aux ouvrages situés à l'extérieur tels que les balcons, les terrasses, les jardinières, les piscines, cuisines ou à l'intérieur des salles d'eaux, douches et autres pièces humides. Application sur supports béton standard ou cellulaire, carreaux de plâtre ou enduits de plâtre, terre cuite, etc.

SILIPRIM est une préparation en phase aqueuse, sans odeurs caractéristiques, sans émissions de C.O.V.

2 produits en 1 : Teneur en résine et agents restructurants élevée : permet de réaliser en 2 passes la couche d'impression tel un primaire et la couche de finition.

Forme un film souple après séchage, de couleur bleu pastel. Permet ainsi de bien visualiser l'uniformité de la couche de saturation. Assure la pose des revêtements dans un temps très court après application, dispense de l'emploi de bandes dans les angles et sèche rapidement.

MISE EN ŒUVRE :

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Enlever les parties non adhérentes, brosser, dépoussiérer les supports, dégraisser si nécessaire parfaitement les surfaces et rincer complètement. Dépoussiérer soigneusement les bandes de jointoiement et leur périphérie.

APPLICATION :

Selon les supports et leur porosité, humidifier les supports avant application. Appliquer en 2 fines couches croisées en prenant soin de bien garnir le produit dans les angles afin d'avoir un film d'étanchéité uniforme de l'ordre de 4 dixièmes de millimètres.

Attendre 30 mn entre les deux couches puis 30 mn avant de procéder à la pose des faïences, carrelages ou autres revêtements. L'application en trop forte épaisseur présente le risque de sécher lentement et risque par conséquent de provoquer l'apparition de fissures, de faïençage ou d'effritement.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyage du matériel immédiatement après application avec de l'eau.

NOTA : En cas d'application sur une surface murale suintante d'humidité, appliquer la peinture à l'aide d'une brosse en faisant des mouvements circulaires afin de mélanger la peinture à l'humidité et faire pénétrer celle-ci dans les porosités des supports.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :

CRAINT LE GEL

Ne pas appliquer sur support gelé ou en période de risque de gel dans les 24 heures. Eviter les applications en plein soleil, par forte chaleur ou par vent desséchant. Ne convient pas pour l'étanchéité de cuves ou de bassins de piscines